

Boletim Técnico

Produto		TRBRAX Massa Acrílica		
Descrição	A massa acrílica é uma massa a base de resina acrílica com excelente resistência ao intemperismo, grande poder de enchimento, de fácil aplicação, secagem rápida, ótima resistência a alcalinidade, ótima aderência e elevada consistência.			
Indicação	Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas em pintura e repintura de superfícies em ambientes internos e externos.			
Cores	Branco			
Principais Benefícios	Excelente resistência.			
	Secagem rápida.			
	Baixo Odor.			
	Para paredes externas e internas.			
REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR11702	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.7.1.	Massa Acrílica Externa	Nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies de alvenaria em geral.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
Composição	Resina acrílica modificada, pigmentos inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbiocidas não metálicos e água.			
Embalagens			Galão 3,600 kg Barrica 20 kg	
VOC – Compostos orgânicos voláteis			4,0 a 5,0 g/L	
Sólidos/Massa			70 - 72%	
Sólidos/Volume			49 – 51%	
Densidade			1,63 – 1,79 g/cm ³	
pH			8,5 – 10,5	
Prazo de validade			Embalagem fechada e sem uso – 12 meses	
DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição	Acabamento	Embalagem/Rendimento (m ² /demão) Até 32 m ² /demão/por embalagem (20kg)	Ambiente	Nº de demãos e secagem
Pronto para uso.	Fosco	Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo de condição da superfície.	Externo/interno	2 a 4 Demãos
				Ao toque: 30 min
				Entre demãos: 2
				horas Final: 6 horas

Ferramentas	Desempenadeira e espátula de aço.
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE	
<p>Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.</p>	
PREPARO DE SUPERFÍCIE	
<p>De modo geral, a superfície deve estar coesa, sem trincas e fissuras, isenta de poeira e areia solta, desengordurada e preferencialmente seca. (norma ABNT 13.245). Reboco novo deverá estar completamente curado (28 a 45 Dias). Em reboco anteriormente pintado, recomenda-se a remoção da tinta antiga e aplicação do Leolac Fundo Preparador. Na impossibilidade desta remoção, lixar a superfície (remover o brilho) e limpar com auxílio de esponja ou pano umedecido em água. Em superfície caiada recomenda-se a lavagem da superfície com jato de água de alta pressão. No substrato contaminado com fungos e algas, efetuar uma limpeza geral com produtos apropriados.</p>	
ALGUMAS PRECAUÇÕES	
<p>Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil.</p>	
<p>O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.</p>	
<p>Emergências em caso de acidentes no transporte ligue para Centro de Controle de Intoxicações (CCIn) de Niterói no telefone (21) 2629-9033 (24 horas)</p>	
<p>Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (21) 9 9831-9345 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.</p>	
Revisão: Agosto/2026	Laboratório P&D TRBRAX

