Boletim Técnico

Produto	TEXTURA RUSTICA M10	
Descrição	**É uma textura de grãos médios dando um toque rústico e sofisticado. É de fácil aplicação, proporcionando efeito rustico e variados, deixando o aplicador livre para desempenhar sua energia artística.**	
Indicação	**Indicado para superfícies externas e internas.**	
Cores	**Branco neve e personalizado.**	
Principais Benefícios	**HIDRORREPELENTE.**	
	MAIS DURABILIDADE.	
	EXCELENTE NIVELAMENTO.	

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

		Tipo	Descrição	Função/Definição
CLASSIFICAÇÃO	**ABNT NBR 11702**	**4.6.3.**	**TEXTURA RUSTICA M10**	**Proporcionar acabamento de efeito em relevo sobre superfícies de alvenaria em geral.**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	**Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbiocidas não metálicos e água.**
Embalagens (Cores prontas)	**Barrica 25 kg Balde 25 kg**
VOC – Compostos orgânicos voláteis	**10 – 20 g/l**
Sólidos/Massa	**75 - 85 %**
Sólidos/Volume	**65-69%**
Densidade	**1,85 – 2,050 g/cm^3**
pH	**8,5 – 10,5**
Prazo de validade	**Embalagem fechada e sem uso 12 meses.**

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Embalagem/Rendimento (m^2/demão)	Ambiente	N° de demãos e secagem
Pronto para uso.	**Textura em relevo.**	**Até 8 m^2/Por embalagem (25kg)**	**Ambientes externos e internos**	**1 DEMÃO TOQUE – 30 MIN FINAL – 12 HORAS**

Ferramentas	**DESEMPENADEIRA DE AÇO OU ESPÁTULA**

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

De modo geral, a superfície deve estar coesa, sem trincas e fissuras, isenta de poeira e areia solta, desengordurada e preferencialmente seca. (norma ABNT 13.245). Reboco novo deverá estar completamente curado (28 a 45 Dias). Em reboco anteriormente pintado, recomenda-se a remoção da tinta antiga e aplicação do Leolac Fundo Preparador. Na impossibilidade desta remoção, lixar a superfície (remover o brilho) e limpar com auxílio de esponja ou pano umedecido em água. Em superfície caiada recomenda-se a lavação da superfície com jato de água de alta pressão. No substrato contaminado com fungos e algas, efetuar uma limpeza geral com produtos apropriados.
ALGUMAS PRECAUÇÕES
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil.
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.
Emergências em caso de acidentes no transporte ligue para Centro de Controle de Intoxicações (CCIn) de Niterói no telefone (21) 2629-9033 (24 horas)
Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (21) 9 9831-9345 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

Revisão: Agosto/2026	**Laboratório P&D TRBRAX**