Boletim Técnico

Produto	TINTA ACRÍLICA STANDARD	
Descrição	É uma tinta acrílica com odor suave, alta cobertura, bom rendimento, baixo respingo, secagem rápida e fácil aplicação.	
Indicação	Indicado para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massas, texturas, concretos, fibrocimento, gesso e drywall.	
Cores	26	
Principais Benefícios	Maior cobertura	
	Maior rendimento	
	Exterior e interior	

REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
		Tipo	Descrição	Função/Definição
CLASSIFICAÇÃO	NBR 11702	4.5.2	Tinta Standard	Pintar superfícies de alvenaria em geral em áreas internas e/ou externas, proporcionando o acabamento indicado pelo fabricante.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbiocidas não metálicos e água.
Embalagens (Cores prontas)	Galão 3,6 L Balde 16 L Lata 18 L
VOC – Compostos orgânicos voláteis	19,5 a 29,5 g/L
Sólidos/Massa	47 a 57%
Sólidos/Volume	27 a 34%
Densidade	1,30 – 1,42 g/cm^3
pH	8,5 – 10,5
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso 24 meses

DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição	Acabamento	Embalagem/Rendimento (m^2/demão)	Ambiente	Nº de demãos e secagem
40 a 60% (1ª demão sobre paredes não seladas de gesso, massa corrida ou acrílica. 20% a 40% (repintura,	Fosco	Galão 3,600L – Até 33m^2 Balde 16 L – Até 145m^2 Lata 18 L – Até 165 m^2	Externo e interno.	2 a 3 Demãos. Ao toque: 30 min Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas

demais demãos e airless)				
Ferramentas	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.			

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

De modo geral, a superfície deve estar coesa, sem trincas e fissuras, isenta de poeira e areia solta, desengordurada e preferencialmente seca. (norma ABNT 13.245). Reboco novo deverá estar completamente curado (28 a 45 Dias). Em reboco anteriormente pintado, recomenda-se a remoção da tinta antiga e aplicação do Leolac Fundo Preparador. Na impossibilidade desta remoção, lixar a superfície (remover o brilho) e limpar com auxílio de esponja ou pano umedecido em água. Em superfície caiada recomenda-se a lavação da superfície com jato de água de alta pressão. No substrato contaminado com fungos e algas, efetuar uma limpeza geral com produtos apropriados.

ALGUMAS PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte ligue para Centro de Controle de Intoxicações (CCIn) de Niterói no telefone (21) 2629-9033 (24 horas)

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (21) 9 9831-9345 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

Revisão: Agosto/2026	Laboratório P&D TRBRAX